

Impran

Impregnat do kamienia

Właściwości

Impran jest impregnatem do kamienia w formie preparatu gotowego do użycia na bazie rozpuszczalników wolnych od węglowodorów aromatycznych. Impran przenika głęboko w pory i kapilary kamienia, szybko wysycha, po czym nadaje się do użycia. W zależności od chłonności kamienia wymagane są 1-4 warstwy aż do nasycenia kamienia. Działanie hydro- i oleofobowe rozwija się podczas wysychania powierzchni. Po 48 h Impran jest całkowicie utwardzony i nadaje się do pełnej eksploatacji. Impran nie wpływa ujemnie na zdolność dyfuzji pary kamienia. Powierzchnie kamienne zaimpregnowane Impranem zachowują swój naturalny wygląd, są długotrwale zabezpieczone. Impran zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem brudnej wody, oleju i tłuszczu a tym samym sprawia, że powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu czystości. Impran jest odporny na działanie zasad i promieni UV, hamuje tworzenie się nalotów soli i pleśni, porost mchów i wodorostów, przeciwdziała szkodom wywołanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i mrozem. Zaświadcza się, że powierzchnie zaimpregnowane produktem Impran spełniają wymogi bezpieczeństwa chodzenia zgodnie z normą DIN 51130.

Skład

Środek impregnujący, nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki.

Obszar zastosowania

Do impregnowania nowo położonych lub starych, umytych gruntownie, wolnych od wosku i tłuszczu, suchych podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego oraz podłóg ceramicznych o porowatej lub chłonnej powierzchni takich jak: kamionka z mikroporami, granit, porfir, gnejs, marmur, piaskowiec, beton poddany obróbce, aglomerat kamienia, klinkier, cegła gliniana, beton i jastyrych betonowy.

Sposób użycia

Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane podczas i po zakończonej impregnacji. Nie palić!



Impregnacja kamienia:

Wymagana temperatura (podłoża) od + 5 do + 25 ° C. Bezpieczeństwo chodzenia po 1 h. Czas wysychania do pełnej eksploatacji powierzchni max. 48 h przy temperaturze + 20 ° C i relatywnej wilgotności powietrza 65 %. Nierozcieńczony Impran nanieść na powierzchnię i natychmiast rozprowadzić równomiernie cienką warstwą przy pomocy mopa płaskiego. W zależności od chłonności podłogi należy nanieść 1-4 warstwy co ok. 30 min. Nadmiar Impranu, który nie wniknął w strukturę powierzchni należy zebrać ściągaczką gumową po 15 min. Pozostałości należy usunąć przy pomocy suchego mopa. Po upływie 24 h czasu wysychania usunięcie kleistych pozostałości z powierzchni nie jest możliwe!

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu!

Pielęgnacja kamienia

Zużycie na m²

Impregnacja kamienia: 5-500 ml w zależności od chłonności powierzchni

Xn, szkodliwy w koncentracji

R 10 Substancja łatwopalna. R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry. S 43 W przypadku pożaru używać gaśnicy pianowej. Nigdy nie używać wody. S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. S 62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Zawiera: benzynę lakową.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

4/2,5 L kanistrów blaszanych w kartonie

Art.-Nr. j 21 04 65

