

Produkt: PERFECT SENSITIVE 300

Parametr	Jednostka	Wartość i tolerancje	Norma - dokument odniesienia
Skład	%	30 % PES 70 % VISC	standard producenta
Masa powierzchniowa	g/m ²	50 +/- 5%	ISO 9073-1
Szerokość wyrobu	cm	32 +/- 5%	PN-EN 1773:2000
Grubość wyrobu	mm	0,56 +/- 0,07	ISO 9073-2
Wytrzymałość wzdłuż	N/5cm	≥40	ISO 9073-3
Wytrzymałość wszerz	N/5cm	≥50	ISO 9073-3
Wydłużenie wzdłuż	%	≥30	ISO 9073-3
Wydłużenie wszerz	%	≥40	ISO 9073-3
Zdolność absorbowania płynu	ml/g	≥7	WSP 010.1R3(12)
Prędkość wchłaniania	s	≤10	WSP 010.1R3(12)